



webertherm 343 basbruk

- Fiberförstärkt
- Pigmenterat
- Pumpbart i 60 m slang
- I kombination med GS-tillsats och fylld TB10-ficka erhålls en dammreducerad lösning

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för SERPOROC MK-2 Fasadsystem. Pumpbart.

Användningsområde

Används som enda grovputsplåsar i Serporoc MK-2 Fasadsystem.

Typ av underlag

- Isolering

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom produkten innehåller cement. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden täckas in. Regntak ska alltid användas. Produkten skall efterfuktas minst 3 dygn.

Förbehandling

Se till att weber 323 nät ligger på distans från underlaget, använd webertherm 325 clips för justering.

Blandning

Therm 343 Basbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3-4 minuter eller i långsamgående blandare 7-10 minuter.

Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats tillsats.

Tänk på att använda GS-Tillsats om genomströmningsblandare används.

Användning

Therm 343 Basbruk påföres med lämplig putspruta tex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Kan även dras på för hand.

Påför Therm 343 Basbruk så att nät och fästen är helt täckta av bruk, minst 12 mm.

Bruket dras av med rätkäpp. Ytan ska vara grov i sin struktur vilket skapas med att använda spikbräda alt, våffla. Smyggar och hörn måste vara raka, detta underlättar putsningen med efterföljande putsskikt som är ytputs

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 25 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	ca 12 mm
Torktid innan nästa skikt	I normalfallet ca 3 dygn
Tillsatser	GS tillsatts då genomströmningsblandare används.
Lufthalt	ca 18-20 %
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Lagring 12 månader från tillverkningsdag
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875429	webertherm 343 basbruk, 20 kg säck
5200787684	webertherm 343 basbruk, 1000 kg storsäck
5200787682	webertherm 343 basbruk, bulk

Efterbehandling

Therm 343 Basbruk ska efterfuktas, använd slang med fin-spridarmunstycke.

Observera

Det är mycket viktigt att Therm 343 Basbruk påföres till rätt tjocklek, ca 12 mm.

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Produkten skall pumpas fram på marken innan slangen dras upp på ställningen.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.