



Transparent Epoxi Primer

Vidhäftningsprimer för förbehandling/fuktskydd av bl.a. betong

- För inom- och utomhusbruk
- Vatten- och fuktavvisande
- Syrabeständig
- Reparation av sprickor och som vidhäftare
- Effektiv vidhäftare av problematiska underlag innan applicering av kakel eller spackelmassa



Användningsområde

LIP Epoxi Primer används som vidhäftningsprimer på problematiska underlag innan läggning av golvspackelmassor eller montering av kakel.

Underlag

Alla fasta, bärkraftiga underlag. Platsgjuten betong och betongelement som är äldre än 3 månader med fäststyrka på min. 1,5 N/mm².

Förbehandling

Underlaget ska vara fritt från damm, fett och cementslam samt fritt från utfällningar. Ev. genomgående sprickor ska innan beläggning repareras med **LIP Epoxi Primer** eller **LIP 25 Epoxi**. Bruk beroende på typ av skada. Borttagning av fett och tvålrester görs med **LIP Grundrens G1**.

Att jobba med Epoxi

Följ alltid Arbetsmiljöverkets gällande skyddsföreskrifter för hårdplaster. För att arbeta med epoxiprodukter måste man som entreprenör genomgå en hårdplastutbildning.

Skyddsutrustning

Vid arbete på tillfällig arbetsplats är det särskilt viktigt att använda skyddsdräkt och felfria skyddshandskar anpassade för epoxiarbete. Om det finns risk att andas in damm eller gaser från epoxi eller härdare, använd andningsskydd med lämpliga filter. Om det finns risk för stänk, använd skyddsglasögon. Det ställs speciella krav på heltäckande personlig skyddsutrustning och andningsskydd vid epoxisprutning. Ögonsusch ska finnas i anslutning till arbetsplatsen.

Bruksanvisning

De 2 komponenterna, A och B, som levereras tillsammans, blandas med en maskinblandare på låg hastighet. Underlag och arbetstemperatur ska ligga mellan 10°C och 25 °C. Undvik att utföra arbetet i direkt solljus. Blandningstid cirka 3 min. Bearbetningstiden är cirka 30 min. vid 20° C. **LIP Epoxi Primer** appliceras med planspäckel, slät roller eller pensel. Släta/glatta ytor som t.ex. epoxi "överströs" med **LIP Ungstorkad Kvantssand** innan **LIP Epoxi Primer** är härdat. Efter härdning dammsugs all överflödigt sand bort innan applicering av keramik eller spackel.

Rengöring

Rester av **LIP Epoxi Primer** på verktyg och liknande tas bort med T-Sprit direkt efter användning. Härdad primer kan endast tas bort mekaniskt.

Förpackning

Plastdunk på 5 och 2,5 kg.

Färg

Transparent.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern och extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data	
Arbetstemperatur	10°C - 25°C
Bearbetningstid	Cirka 30 min. vid 20 °C
Materialåtgång	Cirka 200–300 g/m ²
Torktid	Efter 24 timmar vid 20 °C kan fortsatt behandling genomföras
Krympning	Ingen
Förvaring/tekniska data	Min. 6 månader i öppen förpackning. Förvaras mörkt och kallt
Förvaring/arbetsmiljö	Min. 6 månader i öppen förpackning. Förvaras mörkt och kallt

