



webermin 531 sockelspritsputs 5mm dol sprutbar

- Grov struktur
- pumpbar
- färgas in

Om produkten

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med grovvalgraderad vit dolomit som ballast. sprutas på med lämplig brukspump. Kornmax 5 mm.

Användningsområde

Används som ytputs på socklar. Grov ballast för rustik struktur.

Underlag

Putsuperlag av god kvalité.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Avled regnvatten från taket arbete från intäckt ställning och ha alltid regntak monterat på ställningen. Angränsande fasadmaterial ska täckas in. Se till att putsen torkar jämt. glöm inte att för och efterfukta alla ytor

Förbehandling

Grovputsens vattnas innan ytputsens påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare max 4 min eller i långsamgående 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Användning

Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkastan göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunnflytande att det rinner. För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer. Putsning i flera kulörer: Begränsa den första kulören med fuktad träläkt. Denna tas bort sedan bruket hårdnat. Täck den putsade ytan och slå den nya kulören emot. Se till att begränsningarna blir raka.

Produktspecifikation

Materialåtgång	12-15 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 5 lit/25 kg säck
Bindemedel	Släckt teknisk kalk och vitcement
Ballast	Krossad dolomit 0-5 mm
Fiberförstärkt	Nej
Tillsatser	Oorganiska pigment
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck

Efterbehandling

Vid torr och varm väderlek ska den färdiga putsen eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning får inte ske vid temperatur under +5°C utan att vinteråtgärder vidtas. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.