

DIMENSIONER

Kollektion	MODERN PLANK	CLASSIC PLANK	TILE
Bredd	209 mm	189 mm	303 mm
Längd	1494 mm	1251 mm	609.6 mm
Antal plankor per paket	6 Plankor	9 Plankor	10 Plankor
m² per paket	1.873 m²	2.128 m²	1.847 m²
Vikt per paket	16.88 kg	19.13 kg	16.65 kg
Densitet	1770±50 kg/m³	1770±50 kg/m³	1770±50 kg/m³
Total tjocklek	ISO24346	5 mm	5 mm
Ytbehandling		Avancerad PU lack med TitanV™ teknologi	
Not och fjäder		Uniclic-fog	

FABRIKSGARANTI

Användningsklass	EN 16511:2014		Klass 32
CE	EN 14041:2004/AC:05+06		DOP: PRVC 0501
Garanti	Hem miljö	Se garantivillkoren	20 år
	Offentlig miljö	Se garantivillkoren	0 år - På begäran upp till 10 år

ALLMÄNNA UPPGIFTER

	METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	PERGO-VÄRDEN
Slitstyrka	EN13329 - Annex E		≥1200 cykler	OK
Slagtålighet	EN13329 - Annex F		≥1200 mm	≥1200 mm
Reptålighet	EN16094		≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Stolshjul	EN 425	25000 cycles	Ingen delaminering, inga störningar	OK
Placering av möbelben	EN 424	ben 0,1 mm/32 kg		Ingen synlig skada
intrycksmärke	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	≤0,1 mm
Fläckålighet	EN 438-2	Aceton-Kaffe-NaOH-H2O2-Skokräm		Grad 5 Ingen förändring
Svällning	ISO 24336		≤18%	ingen svällning
fogstyrka	ISO 24334	Fmax långsida Fmax kortsida	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	>2 kN/m >3 kN/m
Variation i dimensioner	ISO 23999	6 tim vid 80 °C	≤ 0,25 % krympning Expansion Kupning	≤0,15% ≤0,15% <1mm
Brandklassning	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-resistens	ISO 105 B02	Blåskala	Class >6	Class 8
Halksäkerhet	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	med sko	Alla strukturer	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfota	Alla strukturer	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våt Torr	PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Låg glidningspotential PTV value ≥ 60 Låg glidningspotential
	ENV 12633:20013 - Annex A		USRV	Class 2
Värme genomgångsmotstånd	EN 12667	Utan PERGO underlag På ett PERGO Basic (roll)-mellanlägg På ett PERGO TRANSITSTOP-mellanlägg		0,025 m² K/W 0,045 m² K/W 0,070 m² K/W
Golvvarme		Lämpligt för alla standardvärmesystem för cementgolv. INTE lämpligt för värmefilm. Maximal kontakttemp. ≤ 27 °C. Se separat läggningssanvisning.		

Miljö och certifikat

AFFSET			A+
Finnish Building Emission	M1: Mycket låg emission, luktfri		Class M1
Formaldehydemissioner	EN 14041:2004/AC:05+06	Ingen formaldehyd tillsatt under produktion	< mätbar nivå
TVOC 28 dagar	ISO16000 part 9-6	AgBB krav efter 28 dagar <1000 ug/m3	<20ug/m³
Innehåll	Tungmetaller+bly /kadmium		Finns inte
FARLIGA ÄMNEN	Är cancerframkallande, skadar arvsmassan eller stör fortplantningsförmågan (kategori 1A och 1B)		Finns inte
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Överensstämmer
Mjukgörare	ortho-ftalatfri mjukgörare		
Återvunnen mängd	Endast Internt återvunnet material används		

