

# QUICK Bengalack Universal Spray

## Produktbeskrivning

### Typ

**QUICK Bengalack Universal Spray** är en alkydbaserad slutstrykningsfärg.

### Egenskaper och fördelar

**QUICK Bengalack Universal Spray** ger en hård, slitstark yta. **QUICK Bengalack Universal Spray** är väderbeständig och har god vatten och kemikaliebändighet. Särskilt väl lämpad i områden där det är svårt att nå med pensel.

### Användningsområde

**QUICK Bengalack Universal** används inomhus och utomhus som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på jordbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler och inredning osv.

**QUICK Bengalack Universal Spray Klar** har en svag, gulaktig egenkulör som påverkar det slutliga kulören på ljusa/vita underlag.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Sprayburk (nettoinnehåll ca 400 ml).
<b>Kulör</b>	<b>Blank</b> :1 Vit, 150 Svart, 83 Signalröd, 60 Signalgul, 131 Marinblå, 117 Bladgrön, 5746 Orange, 1111 Klar <b>Silkematt</b> : 301 Vit, 153 Svart, 5916 Klassisk Vit, 2222 Klar
<b>Glans</b>	Blank: 90–100 Silkematt: 10–16
<b>Flampunkt</b>	Sluten degel: -7°C (19.4°F)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 840 g/l. Produkten innehåller max 840 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Drivgas: Butan/propan.  
Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Skakas kraftigt i 2 min. innan användning. Påföres jämnt i rekommenderad filmtjocklek.

Håll flaskan så lodrätt som möjligt vid sprutmålning. Spraya ett jämnt och tunt lager på ca. 30–40 cm avstånd. Håll hela tiden flaskan i rörelse under applicering. Sprutmåla först i horisontell riktning. Efter 5 min., sprutmåla i vertikal riktning. Upprepa med ca. 5 min. mellanrum till önskad finish. Avsluta med en fyllig applicering.

Efter användning, vänd flaskan och spraya tills det bara kommer drivgas.

### Filmtjocklek per skikt ( $\mu\text{m}$ )

Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
----------------	-----------------

## Förtunning

Lacknafta

## Förhållanden under applicering

Spraya inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

## Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 minuter
Brukstorr / försiktig användning	Min. 1 timme
Hög belastning / genomhärdad	3–4 veckor

## Bruksanvisning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt järn och stål:	Avfetta med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller <b>UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1</b> . Tvätta med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: <b>QUICK Bengalack Universal Spray</b> . Appliceras till önskat utseende.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: <b>QUICK Bengalack Universal Spray</b> . Appliceras till önskat utseende.
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> eller <b>UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1</b> . Tvätta med <b>BUTINOX Kraftvask</b> spädd 1:5 med vatten. Skölj noga med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: <b>QUICK Bengalack Universal Spray</b> . Appliceras till önskat utseende.
Hårdplast:	Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar. Tvätta med <b>BUTINOX Husvask/Kraftvask</b> . Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: <b>QUICK Bengalack Universal Spray</b> . Appliceras till önskat utseende.

## Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen t.ex. med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning

**BREEAM<sup>®</sup> NOR** Produkten uppfyller kraven i BREEAM-NOR för VOC och A20-listan.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

Detta dokument omfattar information om:

**QUICK Bengalack Universal Spray Blank:** Produkt ID 44022, Produktkod 6A9

**QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar):** Produkt ID 44083, Produktkod 6A9

**QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt:** Produkt ID 44062, Produktkod 6A8

**QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar):** Produkt ID 44082, Produktkod 6A8

## Kontaktinformation

Scanox, Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
tel: +4631-696313

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.