

## Yunik Window Care Fönsterfärg PLUS



### Produktdatablad

**Beskrivning:** Yunik Fönsterfärg PLUS är vattenburen och baserad på oljemodifierad akrylat. Produkten är lätt att applicera och ger en hård yta, som inte klibbar, när fönstret stängs efter behandling. Yunik Fönsterfärg PLUS ger ett optimalt skydd och hållbarhet och hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.

**Användning:** Används utomhus på nytt och tidigare behandlat trä och är speciellt lämplig till fönster och dörrar. Inomhus endast på fönster och dörrar.

**Gör så här:** Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Nytt obehandlat eller slitet trä grundas med grundolja och därefter vattenburen grundfärg för extra god vidhäftning och skydd mot fukt. Tidigare behandlat trä rengörs med Yunik Målartvätt och tvättas av från eventuell påväxt med Yunik Fasadvätt Beväxning. Ta bort löstsittande färg. Mattslipa blanka ytor. Byt ut rötskadat trä och slipa eller skrapa bort förvittrat trä till fast underlag. Måla med pensel eller rulle. Bäst hållbarhet uppnås med 3 skikt: 1 gång vattenburen utegrund och 2 ggr Yunik Window Care Fönsterfärg PLUS. Temperaturen skall vara min. +10°C och luftfuktigheten max 80%. Efter ca. 8 timmars tork kan fönstret stängas på glänt.

### Tekniska data:

Glans: 40, halvblank

Densitet: 1,24 kg/l

Torrhalt: Ca. 50 vikt-%

Sträckförmåga: Ca. 8 m<sup>2</sup>/l

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):  
Dammtorr: 1 timma  
Övermålningsbar: 4 timmar  
Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg: Vatten och penseltvätt

Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage

Miljöinformation: Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

April 2012

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)