

Äkta Trätjära 850

Mörk ugnspränd furutjära

Allmänt

Äkta Trätjära är tillverkad av kådrik furuved. Har mörk färg och innehåller alla ingredienser av harts- och fettsyror och dess omvandlingsprodukter såsom hartsolja, oxisyror och estrar, högre fett- och terpenalkoholer, steariner etc. Vilka kännetecknar en trätjära av god kvalitet enligt traditionella begrepp. **Äkta Trätjära** är en naturprodukt som kan variera i viskositet från olika tillverkningar.

Användningsområde

Äkta Trätjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlad med trätjära, järnvitriol och slamfärg samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m.m. samt för veterinära, men i synnerhet farmaceutiska ändamål. Ingår bl.a. i schampo, tvål och i salvor mot allergiska utslag, psoriasis, eksem etc.

Applicering

Äkta Trätjära är relativt trögflytande till konsistensen men kan bli mer lättstruken och penetrerande om den upphettas t.ex. i vattenbad till ca 50-70°C eller blandas med balsamterpentin. Man kan även späda tjäran med rå eller kokt linolja för att få produkten mer torkande.

Stryk ej för tjockt lager då det finns risk för krackelering och "blödningar" vid varm väderlek. Måla med pensel. Går även att spruta efter uppvärmning eller spädning.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på www.auson.se eller målningsinstruktioner på www.tjarlek.se

Förpackning

60100441 / 1-lit burk
60100473 / 3-lit burk
60100556 / 10-lit burk
60100743 / 200-kg fat

Tekniska data

Kulör:	Mörkbrun
Densitet:	1,00 ± 0,03 kg/lit
Åtgång:	2-4 m ² /lit första strykning (beroende på underlag) 4-8 m ² /lit andra strykning (beroende på underlag)
Torktid:	Torkar inte utan sug in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlad/ohyvlad virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin eller sprit. Vid förtunning kan mindre utfällningar av harts uppkomma. OBS! Använd ej lacknafta.
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten
Lagringstid:	24 månader (öppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2017-01-19 / EU



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.